



# Latabond

Datablad 380 - Mai 2019



## 1. PRODUKT NAVN

Latabond. Epoxy primer.

## 2. PRODUKT BESKRIVELSE

Syntetisk harpiksbasert primer som sikrer god vedheft for avrettingsmasser, sementbaserte flislím og mørtler på ikke-absorberende og vanskelige underlag.

## 3. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 4. UNDERLAG

Kompakte sementbaserte gulv, keramiske fliser og naturstein. Forbehandling av asfalt, tre, sponplater, metallplater, PVC, maling og anhydritt, magnesiums eller gipsplater før avretting eller før det legges fliser. Underlaget må være tørt, rent og fritt for olje, fett, malingsrester, løs gips og sement. Latabond kan ikke påføres hvis underlaget er fuktig eller utsatt for fukt fra grunnen.

## 5. BLANDING

Latabond består av to komponenter (A+B), som har forskjellige farger (blå og hvit) som skal blandes sammen til en homogen farge. Kan tynnes med ca. 5% vann for å bedre bearbeidigheten.

## 6. PÅFØRING

Latabond påføres med kost, rulle, gummisparkel eller stålsarkel.

## 7. TØRKETID VED PÅFØRING AV AVRETTINGSMASSE ELLER FLISLÍM

Latabond må være transparent før påføring og den må være fortsatt klebrig. Ca. 1-3 timer.  
Vent aldri mer enn 24 timer.

## 8. MATERIALFORBRUK

Ca 100 til 200 g/m<sup>2</sup>, avhengig av underlagets absorbasjonsevne.

## 9. RENGJØRING

Alt utstyr rengjøres umiddelbart med vann.

## 10. TEKNISKE DATA LATABOND

<b>Produktidentitet</b>	Komp A	Komp B
Konsistens	Væske	Væske
Farge	Blå	Hvit
Massetetthet (g/cm <sup>2</sup> )	1,2	1,03
pH	7	10
Tørrstoffinnhold (%)	61	41
Holdbarhet	24 mnd i opprinnelig, uåpnet emballasje.	
Helserisiko ihht EC 99/45	Irriterende	Ingen
	Les "helserisiko" paragrafen for bruk, samt etiketten på emballasje og sikkerhetsblad.	
VOC innhold Direktive 2004/42/CE	10. g/l	
<b>Bruksegenskaper</b>		
Blandingsforhold	Komp A: Komp B = 1:1	
Blandingens massetetthet på blanding (kg/m <sup>2</sup> )	1,1	
Åpentid på blanding	Ca. 3 timer	
Temperatur ved påføring	Fra +50C til +400C	
Tidsintervall for sparkling	Vått i vått	
Ventetid til sparkling	1-3 timer	
Tidsbegrensning for sparkling	Innen 24 timer	

LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2009 LATICRETE International, Inc.  
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

Databladet kan bli forandret uten varsel. Sjekk [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no) for siste informasjon.