



# Primer Superior

Datablad 358 - Okt. 2020



## 1. PRODUKT NAVN

Primer Superior

## 2. PRODUKT BESKRIVELSE

Primer Superior er en løsningsmiddel fri primer klar til bruk. Brukes på glatte underlag og på ikke sugende underlag hvor det kan være vanskelig å få vedheft med sementbaserte produkter. Beskytter også fukt ømfintlige underlag fra vannet i sementbaserte flislim. Til innendørs og utendørs bruk.

## 3. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 4. FORARBEIDE

Underlaget må være fritt for støv og forurensninger. Fjern løs og dårlig betong/puss, maling og rester av gammelt lim.

## 5. UNDERLAG

Fliser og Naturstein, betong, avrettingsmasser, gipsplater, våtromsplater, PVC, linoleum, vinylbelegg, stål og glass.

## 6. PÅFØRING

Rør om før bruk. Påfør et jevnt strøk med pensel eller rulle. Produktet skal ikke fortynnes med vann.

## 7. TØRKETID

På ikke sugende underlag: Vent til primeren er helt tørr før påføring av flislim. Tørketid ca. 1 time.

På sugende underlag: Fliser kan limes så snart primeren er tørr å ta på. Tørketid ca. 10 minutter.

## 8. LIMING AV FLISER

Fliser må limes med et sementbasert lim av typen C2. Fliser må limes innen 24 timer etter at primeren er påført.

## 9. EMBALLASJE

5.0 kg spann

## 10. TEKNISKE DATA

Se separat ark

LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2009 LATICRETE International, Inc.  
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

## 10. TEKNISKE DATA PRIMER SUPERIOR

### Produktidentitet

Farge	Blå
Ecode	EC1 Plus
Konsistens	1,2
Egenvekt	1,20 dm <sup>3</sup>
pH verdi	6.5
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd i original emballasje

### Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ferdig blandet
Blandingstid	Rør om før bruk
Materialforbruk	0,2 kg pr m <sup>2</sup>
Brukstemperatur	+5°C til +40°C
Temperaturområde herdet	-30°C til +90°C

### Sluttegenskaper

Lett fot trafikk	Etter 1 time
Må belegges innen	24 timer