



FLYT-STØP

DATABLAD NO-415 Nov 23

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. PRODUKT NAVN

FLYT-STØP

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Vannfast hurtigherdende utflytende støpemasse. Lagtykkelse 10 – 60 mm. Til støping av fall og som sparkel over varmekabler og varmematter. Til inn- og utedørs bruk. Gangbar etter 2 - 4 timer. Kan flislegges etter 6 timer. Underlag primes med egnet Laticrete primer. Primer påføres med kost eller rulle. Primeren skal være tørr før sparklingen starter. Tett belegget kan påføres etter 1 døgn/cm. Gulvvarmen kan settes på etter 2 uker. Blandes med 2,8 -3.0 liter vann pr. 20 kg sekk. Til utendørs bruk, forvannes betongen og slammes med LATICRETE 3701/Flyt-Støp.

Bruksområder

- For innvendig og utvendig bruk
- For flytende og bindende konstruksjon
- Passer under keramiske fliser, stein, parkett og fleksible materialer
- Egnet over varmekabler
- For områder med stor trafikk

Fordeler

- Hurtigherdende
- Enkel å bruke
- Innvendig og utvendig bruk
- God trykkfasthet for tung trafikk
- Lav VOC

Underlag

Betong, trematerial, puss, isolasjon, rustfritt stål, membranduk og trinnlydsgulv

Emballasje

20 kg sekk, 48 sekker per pall

Forbruk

Ca: 20 kg pr cm/m²

Holdbarhet

Fabrikkforseglete beholdere av dette produktet er garantert å være av første kvalitet i ett (1) år hvis den oppbevares i original emballasje i et tørt område. Høy luftfuktighet kan redusere holdbarheten.

Begrensninger

- Overflater må være strukturelt solide, stabile og stive nok til å støtte de konsentrerte belastningene som forventes fra installasjonen.
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og beskytt områder mot direkte sollys for å sikre jevn tørking under de første timene etter påføring
- om vinteren, beskytt arbeidet mot frysing til
- fullstendig herdet.
- I industrielle applikasjoner og med uregelmessige underlag, anbefaler vi å bruke ekspansjonsfuger der det er nødvendig.
- Skal ikke brukes ved temperaturer under 10°C
- Lim, mørtler og fugemasser for keramikkfliser, tegl eller stein er ikke utformet somerstatninger for vanntette membraner. Nåren vanntett membran er nødvendig, bruk LATICRETE® Membransystemer.

Advarsler

- Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.
- Inneholder portland sement rapid og kan irritere øynene og hud. Unngå kontakt med øynene eller langvarig kontakt med hud. Bruk hansker og vernebriller under blanding og påføring av produktet. Ved kontakt, skylld grundig med vann.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

4. TEKNISK DATA

Produktidentitet

Konsistens	Pulver
Farge	Grå
Kornstørrelse	Maks 2,5 mm
Densitet ferdig lagt	2100kg/m ³
Lagring	12 mnd. På tørt sted i original emballasje

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	2,8-3,0 Liter vann pr/20kg
Materialforbruk	19 kg/cm ²
Utleggingstykkelse	fra 10 til 60 mm
Brukstemperatur	10°C - 25°C
Brukstid	ca. 30 minutter
Gangbar	ca. 2-4 timer
Flislegging	ca. 6 timer
Tett beleg	ca. 1 døgn/ cm

Sluttegenskaper EN 13813

Trykkfasthet 28 døgn	>50 Mpa
Bøystekfasthet 28 døgn	> 7 mpa
Fritt svinn, 28 døgn	< 0,05%
Heft til primet underlag	> 1,5 Mpa
Frostbestandig	JA

Ved 20°C, 50% RF



Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Resultatene som vises er typiske, men gjenspeiler testprosedyrer som er brukt. Faktisk feltytelse vil avhenge av installasjonsmetoder og forholdene på stedet.

5. INSTALLASJON

Overflate forberedelser

Alle underlag skal være tørre og fri for smuss, olje, fett, maling, betongforseglinger eller herdemasser. Overflaten må være mellom 10°C og 25°C og være strukturelt stabil og stiv nok til å støtte konsentrert belastning forventet fra installasjon. Om nødvendig, bruk passende primer som PRIMER PLUS eller PRIMER SUPERIOR.

BLANDING OG TILBEREDNING

Hell 2,8 - 3 liter rent vann i en ren blandings beholder. Tilsett 20 kg FLYT - STØP og bland med en mørtelvisp til massen får en jevn og klumpfri konsistens. Massen kan også pumpes.

APPLIKASJON

Overflate- og omgivelsestemperatur bør ligge mellom 10°C og 25°C under påføring. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å sikre jevn tørking.

Mørtelen har en arbeidstid 30 minutter.

Påfør blandet materiale på underlaget i tykkelse mellom 10 - 60 mm. komprimer godt.

Etter påføring, beskytt området mot direkte sollys under tørking og herding. Merk at hvis det påførte produktet tørker for fort, kan det føre til sprekker eller løsrivelse fra underlaget. Kan påføres en plast for å kontrollere herdeprosessen.

6. GARANTI

Advarsel

Informasjonen og instruksjonene i databladet, selv om det er basert på kunnskap oppnådd gjennom år med erfaring, er veiledende. LATICRETE® kan ikke direkte kontrollere installasjonsmetodene og betingelsene for produkter og påtar seg ikke noe ansvar som følge av deres gjennomføring.

Resultatene som vises er typisk, men gjenspeiler testprosedyrer som brukes. Datablad 415 - NOV 2023 kan endres uten forvarsel.

Se alltid laticrete.no for siste versjon.

LATICRETE®-produkter dekkes av en garanti innenfor grensene for hva som er fastsatt av våre generelle betingelser av salg og innenfor grensene for korrespondanse knyttet til tekniske spesifikasjoner og gjeldende sertifiseringer, som uttrykkelig angitt i produktdatabladene, dokumentasjon eller relevant teknisk dokumentasjon.