



Skiferfug

Datablad 235- Feb. 2012



1. PRODUKT NAVN

Laticrete Skiferfug
Spesialfugemasse til skifer

2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Laticrete Skiferfug er en spesialfugemasse til skifer og limtegl på horisontale og vertikale flater. Tilsatt kalk-reducerende middel. Til ute og innendørs.

4. FORARBEID

Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede partikler.

5. BLANDING

Utførelse jordfuktig:

Ca. 0.12 liter vann pr. kg pulver. Ca 2.4 liter pr 20 kg sekk.

Utførelse flytende:

Ca. 0.17 liter vann pr. kg pulver. Ca 3.4 liter pr 20 kg sekk.

La stå i 5 min. før den røres om på nytt. Er den fortsatt "tørr" etter 5 minutter, kan man forsiktig helle i litt mer vann.

6. FUGING

Utførelse jordfuktig:

Fugene fylles med en spekkeskje eller en fugeskje. Fugene skal komprimeres og glattes til en jevn overflate.

Utførelse flytende:

Fugene fylles med et fugebrett som dras diagonalt over skiferen.

7. RENGJØRING

Gjelder kun utførelse flytende.

Grovrengjør skiferen med en fuktig svamp når fugene har begynt å tørke. Arbeid diagonalt. Unngå bruk av mye vann, da dette øker risikoen for skjolddannelse. Gjenta behandlingen til fugene er slette og uten porer. Skyll svampen ofte. Avslutt med en rengjøringskrubb og gni til skiferen er ren, avslutt med en fuktig svamp. Etter et døgn bør fuger og skifer vaskes med rent vann, for at fugene skal herde bedre.

8. TØRKETID

1 døgn.

9. MATERIALFORBRUK

Ca. 2.0 - 2.5kg/m². Forbruket er avhengig av fugebredde, fugedybde og format på skiferen.

10. EMBALLASJE

20 kg sekk.

11. LAGRING

Må lagres tørt.

12. TEKNISKE DATA SKIFERFUG

Produktidentitet

EN 13888 Norm	CG2
Konsistens	Pulver
Egenvekt	1,9
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i org. emballasje.

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.20 liter pr. kg. pulver
Materialforbruk	Ca. 2.0 - 2.5 kg pr. m ²
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Brukstid i bøtten etter blanding	6-8 timer
Tørketid	1 døgn

Sluttegenskaper

Bøyestrek etter 28 døgn	4,8 Mpa
Trykkstryke etter 28 døgn	20,0 Mpa
Til inne og utendørs bruk	

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.