



Hydroprimer

Datablad 365-Nov.2011



6. FORBRUK

Totalt 0,3kg pr. m² i to strøk.

7. TID TIL PÅFØRING AV MEMBRAN

Laticrete Hydro Ban kan påføres etter at primeren er tørr. Ca. 30 min. ved 20°C.

8. EMBALLASJE

5kg spann

1. PRODUKT NAVN

Laticrete Hydroprimer
Primer til Laticrete Hydro Ban membran

2. PRODUSENT

LATICRETE Norge AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax: +47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKT BESKRIVELSE

Laticrete Hydroprimer er en lateks basert primer for bruk i våtrom. Primeren inngår i et godkjent membran-system med Laticrete Hydro Ban membran.

NB. Må røres om før bruk.

4. BRUKSOMRÅDE

Laticrete Hydroprimer brukes på betong, anhydrit, sparkelmasser, gipsplater og våtromsplater. Påføres i våtsoner etter krav i BVN (10MSd)

5. FORARBEID

Overflaten skal være ren og tørr. Påfør Hydroprimer med rull eller egnet kost/pensel i to strøk.

9. TEKNISKE DATA HYDROPRIMER

Produktidentitet

Konsistens	Flytende
Farge	Blå
Egenvekt	1.28
Viskositet	Tixotropisk


Bruksegenskaper

Materialforbruk	0.3kg/m ²
Brukstemperatur	+10 °C til +40 °C
Tørketid	ca. 30 minutter
Emballasje	
Lagring	12 måneder. Tåler ikke frost

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.

LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.