



335 MAXI LW

Datablad 840 - Nov 2020



1.PRODUKT NAVN

335 MAXI LW

2.PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
www.laticrete.no

3.PRODUKT BESKRIVELSE

Høyfleksibelt lett lim til gulv og vegg. Uovertruffent vedheft til alle typer fliser og glassmosaikk. Kan legges i tykkelser opp til 20mm. Kan brukes som flytelim ved økt vannmengde. Sigefritt. Støv reduserende. Bra over varmekabler. Til ute og innendørs bruk. Leveres i grått og hvitt.

4.BEGRENSNINGER

Ikke til bruk i bassenger og på vinyl og Linoleum. Bruk Laticrete 254 Platinum eller Laticrete 345 Super Flex til disse tilfellene.

5.UNDERLAG

Betong, puss, gamle fliser, smøremembran, våtromsplater, gipsplater* og finèr*
(*kun innvendig).

6.FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for støv og fett. Sterkt sugende og porøse underlag primes med Laticrete Pussprimer I våtrom påføres Laticrete membran i to strøk .

7. BLANDING

335 MAXI LW kan blandes med en høyere andel vann til bruk som flytelim.

8.PÅFØRING

Ferdig blandet lim trekkes på underlaget med en egnet tannsparkel. Ved store flisformater eller fliser med knaster på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Trekk ikke på mer lim en det som kan flislegges innen ca. 20 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full lim kontakt oppnås.

9.FUGING

Fuging kan gjøres ca. 12 timer etter liming av flisene. Ved lave temperaturer og stor fuktighet i underlaget er det normalt med lengre tørketid. Til fuging brukes Laticrete Spectralock (Epoxy) eller Laticrete Permacolor Select (Sementbasert). Begge fugemassene tilbys i 30 farger i tillegg til Spectrasil silikon fugemasse i de samme 30 fargene.

10.EMBALLASJE

15.0 kg sekk.

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2009 LATICRETE International, Inc.
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.

Databladet kan bli forandret uten varsel. Sjekk www.laticrete.no for siste informasjon.

11. TEKNISKE DATA

335 MAXI LW

Produktidentitet

EN 12004	C2 TE S1
Ecode	EC1 Plus
Konsistens	Pulver
Egenvekt	1.25
Maksimum kornstørrelse	0.3 mm
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd i original emballasje

Bruksegenskaper

Blandingsforhold	7.5-8.1 liter til 15 kg sekk 10.2 - 10.8 liter for 15 kg sekk som flytlim
Materialforbruk	1.5 - 3.0 kg pr m ²
Temperaturområde	+5°C til +35°C
Maksimum tykkelse	20 mm
Klar til fugging	12 timer ved 23°C

Sluttegenskaper

Sig ihht. EN 1308	< 0.5 mm
Heftverdier ihht. EN 1348	
Etter 28 døgn	> 1.0 N/mm ²
Heft varmelagring	> 1.0 N/mm ²
Heft vannlagring	> 1.0 N/mm ²
Heft fryse/tine	> 1.0 N/mm ²
Nedbøyning i henhold til EN 12004	2.5 mm
Temperature område ferdig herdet	-30°C til +90°C