



STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

DS 2820-0321

**Globally Proven
Construction Solutions**

Kategori: Vannbasert impregnering



1. PRODUKTNAVN

STONETECH® BULLETPROOF® SEALER

2. PRODUSENT

LATICRETE NORDIC AS
Postboks 165 Kalbakken
0903, Oslo
Telefon: +47 23339000
Epost: info@laticrete.no
Web: www.laticrete.no

3. PPRODUKTBESKRIVELSE

STONETECH® BULLETPROOF® SEALER er en vannbasert gjennomtrengende impregnering, designet for å gi maksimal flekkbeskyttelse mot den tøffeste oljen og vannbaserte flekker. Impregnerer effektivt inn i porøs naturstein, flis, mur og sementbasert fugemasse. Kan brukes innvendig og utvendig og endrer ikke det naturlige utseendet på overflaten. STONETECH® BULLETPROOF® SEALER er vannbasert, sunnere for deg og bedre for miljøet.

Bruksområder

- Utvendig og innvendig
- Benkeplater
- Kjøkkenbenk
- Gulv
- Vegger

Fordeler

- Maksimal flekkbeskyttelse
- Toppbeskyttelse for porøs naturstein, flis, mur og fug
- Bevarer overflatens opprinnelige utseende
- Vannbasert middel, sunnere for deg og miljøet

Underlagsguide

- Granitt
- Marmor
- Kalkstein
- Travertin
- Kvarts/bluestone/sandstone
- Skifer
- Terracotta
- Leirstein/Clay brick
- Betong
- Sement fugemasse

Emballasje

1 liter x 12/eske.
5 liter x 4/eske

Forbruk

~8-12 m² / 1 liter
Forbruket vil variere avhengi av porøsitet og absorpsjon av overflaten.

Lagring

Forseglet emballasje 2 år
Temperatur 10-32 grader
Må ikke fryses eller oppbevares ved temperaturer over 38 ° C.

Begrensninger

- Ny påført fugemasse skal tørke i 72 timer før påføring av impregneringen.
- Temperaturen på overflaten skal være mellom 10-26 grader.
- Ikke bland med andre kjemikalier.

Øvrig informasjon

Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon

- Les hele etiketten før bruk. Bruk som anvist.
- Test alltid i et lite diskre område, la det trekke i 24 timer for å se endelig resultat.
- Overflaten skal rengjøres godt før bruk.
- Sørg for god ventilering.

- Hold barn og kjæledyr utenfor området til den behandlede overflaten er tørr.

4. TEKNISK DATA



Fysiske egenskaper

Form	Væske
Farge	Klar / svakt gul
Lukt	Alkohol
PH	5
VOC Innhold	0 g/lit

Produkt Egenskaper

Fullstendig herdetid		24-72 timer
Forventet holdbarhet	Opp til 5 år inne	Opptil 3 år ute

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Resultat som vises er typiske, men gjenspeiler testmetoder som er brukt, under kontrollerte forhold. Avvik i produksjon kan forekomme.

5. INSTALLASJON

1. Forsikre deg om at lokket er lukket og forseglet, rist godt før bruk.
2. Masker overflater som ikke er beregnet for impregneringen.
3. Påfør et jevnt lag med STONETECH® BULLETPROOF SEALER. Bruk malerulle, kost eller svamp.
4. La impregneringen trekke i 10-15 min. Hold overflaten våt med impregneringen i denne tiden, ikke la den tørke.
5. Tørk av hele overflaten med et rent absorberende håndkle.
6. Et andre strøk kan være nødvendig hvis overflaten er porøs eller absorberende. Hvis det er behov for et nytt strøk, bør det være påført innen 30-40 min med samme metode som i trinn 3-5.

6. TILGJENGELIGHET OG KOSTNAD

Tilgjengelighet

LATICRETE produkter finnes tilgjengelig over hele verden. Finn din nærmeste leverandør på www.laticrete.no, eller kontakt oss.

✉ info@laticrete.no

☎ +47 23 33 90 00

Kostnad

For prisinformasjon, Kontakt din LATICRETE leverandør.

7. VEDLIKEHOLD

Sterke rengjøringsmidler er ikke nødvendig for daglig vedlikehold, det kan også påvirke flekkmotstanden i impregneringen.

STONETECH® STONE & TILE CLEANER anbefales for rengjøring av fliser og steiner med en nøytral pH.

STONETECH KLENZALL™ CLEANER anbefales for tøffe eller vanskelige flekker. Bruk en nylon skrubbe eller en stiv børste.

Merk: Før du bruker rengjøringsmateriale på flis, stein osv. test et diskre område for å sikre ønsket resultat.

8. TEKNISK SERVICE

Ved tekniske spørsmål, kontakt Laticrete via Epost eller telefon.

✉ info@laticrete.no

☎ +47 23 33 90 00

Viktig

Informasjonen og instruksjonene i databladet, selv om de er basert på kunnskap oppnådd gjennom mange års applikasjoner, er veiledende. LATICRETE® er ikke i stand til direkte å kontrollere installasjonsmetoder og betingelser for produkter og påtar seg ikke noe ansvar som følge av implementeringen. De som ønsker å bruke LATICRETE®-produkter, bør utføre tilstrekkelige tester for å bestemme stedets spesifikasjoner. Resultatene som vises er typiske, men gjenspeiler testprosedyrene som er brukt. Faktisk feltytelse vil avhenge av installasjonsmetode og forhold på stedet.

LATICRETE®-produkter er dekket av en garanti innenfor grensene for det som er fastsatt av våre generelle salgsbetingelser og innenfor korrespondansegrenser relatert til tekniske spesifikasjoner og gjeldende sertifiseringer, som uttrykkelig angitt i produktdatabladene, dokumentasjonen eller gjeldende teknisk dokumentasjon.

9. DOKUMENTASJON

Øvrig produktinformasjon finnes tilgjengelig på www.laticrete.no og andre informasjonsplattformer knyttet til bygge bransjen.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2021 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.