



# 254 Platinum

Datablad 145-Feb. 2015



## 1. PRODUKT NAVN

Laticrete 254 Platinum  
Fleksibelt sementbasert flislim for gulv og vegg.  
Uovertruffent vedheft til glass mosaikk, naturstein,  
marmor, vegg og gulvfliser.

## 2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS  
Postboks 165 Kalbakken  
0903 Oslo  
Telefon: +47 23339000  
Fax: +47 23339001  
Internett: [www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)

## 3. PRODUKT BESKRIVELSE

Laticrete 254 Platinum er det ultimate flislim, til nesten alle typer underlag og alle typer fliser. Til hvit marmor bruk Laticrete 254 Platinum Hvit. Vannfast, frostsikkert og meget fleksibelt. Levers i hvitt og grått. Til ute og innen dørs bruk. Meget lett å arbeide med. Kan brukes under konstant vann-belastning (bassenger). Må tørke i 14 dager før bassenget fylles med vann.  
EN 12004 norm: C2TES2

## 4. FORDELER

- Innholder antibakteriemiddel.
- Høy skjærstyrke.
- Kan brukes under vann.
- Kremaktig konsistens.
- Godkjent for varmekabler

## 5. UNDERLAG

Betong, puss, gamle fliser, terrazzo fliser, vinyl, smøre-membran, banemembran (protan), våtromsplater, gips-plater og finer (kun innvendig).

**NB! Laticrete 254 Platinum kan brukes på fersk betong.**

## 6. FORARBEID

Underlaget må være rengjort og fritt for olje, støv og fett. Sterkt sugende og porøse underlag forvannes/vaskes med rent vann og svamp. I våtrom påføres Laticrete membran i to strøk på gulv og vegger.

## 7. BLANDING

Ca. 0.23 liter vann pr. kg pulver. Ca 5.2 liter pr 22.7 kg sekk. Miks med en saktegående drill. La stå i 5 min. før den røres om på nytt uten å tilsette mer vann. Rør av og til i bøtten under bruk for å bevare en "kremaktig" konsistens.

## 8. PÅFØRING

Ferdig blandet lim trekkes på underlaget med egnet tannsparkel som er i forhold til flis og underlag. Vi anbefaler flate runde tannsparkler. Ved store flisformater eller fliser med knaster på baksiden og ujevnt underlag skal tannstørrelsen økes. Pass på at limet ikke får en hinne (skinnherding) før flisene monteres. Trekk ikke på mer lim en det som kan flislegges innen ca. 20 minutter. Varmere temperaturer betyr kortere åpen tid. Vri flisen på plass, slik at full lim kontakt oppnås.

## 9. FUGING

Fuging kan gjøres ca. 24 timer etter liming av flisene. Ved lave temperaturer og stor fuktighet i underlaget er det normalt med lengre tørketid. Til fuging brukes Laticrete Permacolor. Til fuging brukes Laticrete Spectralock (Epoxy) eller Laticrete Permacolor (Sementbasert). Begge fugemassene tilbys i 40 farger i tillegg til Spectrasil silikon fugemasse i de samme 40 fargene.

## 10. EMBALLASJE

22.7 kg sekk.

## 11. TEKNISKE DATA 254 PLATINUM

### Produktidentitet

EN 12004 Norm	C2TES2
Konsistens	Pulver
Farge	Grå og hvit
Egenvekt våt tilstand	1.65
Brennbarhet	Nei
Lagring	12 mnd. På tørt sted i originalemballasje.

### Bruksegenskaper

Blandingsforhold	Ca. 0.23 liter pr. kg pulver tilegg. Gulv 0.26.
Materialforbruk	Ca. 3.0 - 3.5 kg pr. m <sup>2</sup>
Brukstemperatur	+ 5°C til + 35°C
Åpen tid	30 minutter
Brukstid	2 timer
Klar for belastning	24 timer
Pot life	2 timer
Fuging av vegger	6-8 timer
Fuging av gulv	16 timer

### Sluttegenskaper

Fuktbestandighet	Utmerket
Sig (krav < 0.5 T)	0.5mm
Heftverdier ihht. ISO 13007	
etter 28 døgn	2.50 Mpa
etter 7 døgn og 21 døgn i vann	1.35 Mpa
etter 14 døgn og 14 døgn i varme	2.70 Mpa
etter 7 døgn og 21 døgn i vann + 25 fryse/tine sykluser	1.30 Mpa
Trykkfasthet etter 28 døgn	17.0 Mpa

LATICRETE International, Inc.  
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

©2009 LATICRETE International, Inc.  
LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK and the  logo are Registered Trademarks of LATICRETE International, Inc.